



TRICOLOR®

# ESMALTE AL AGUA MASTER 204 - COLOR

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### Tipo

Esmalte al Agua Master es poseedor de una alta capacidad de difundir vapores de agua, excelente poder cubriente, rápido secado, bajo olor, gran poder de transferencia hacia el sustrato con un nivel de salpicado mínimo y alta resistencia a la intemperie que lo hace adecuado para ambientes húmedos tanto en interiores como exteriores.

### Usos recomendados

Pintado de hormigón, estucos, ladrillo, empastes, yeso y fibrocemento.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

**Color:** Según cartilla

**Terminación:** Satinada (cáscara de huevo)

**Peso específico (Kg./lts):** 1.24 ± 0,04 (blanco)

**Viscosidad (UK):** 95 -105

**Rendimiento Teórico:** 40 m<sup>2</sup>/gln en una mano

**Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):**

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 – 2 hrs	6 – 8 hrs	5 - 10 hrs	48 hrs

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

### Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. En fibrocemento expuesto al exterior, aplicar sobre superficie previamente sellada con sellador acrílico

### Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5° C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

### Número de manos Recomendadas: 1 a 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 0.2 litros por galón máximo para brocha o rodillo. Para pistola 0,6 – 0.8 Lts/gln.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 15.09.2010

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES