



TRICOLOR®

PINTURA TECHOS 234 - COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Descripción

Pintura formulada sobre la base de polímeros acrílicos especiales, diluibles con agua y pigmentos inhibidores de la corrosión, que otorgan películas fáciles de aplicar, duras, adherentes y resistentes a la corrosión. Su terminación satinada y su atractiva gama de colores permite utilizarla como capa de terminación.

Usos recomendados

Se puede aplicar sobre techos nuevos o antiguos de zinc y hierro galvanizado, sin necesidad de hacer tratamientos previos de adherencia. También recomendada para pintado de superficies de fibra de vidrio y algunos plásticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Satinada

Peso específico (kg/lit): 1.12 ± 0.02

Viscosidad (UK): 75 - 85

Sólidos en Volumen teórico (%): 25

Rendimiento Teórico: 40 m²/gl en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2-3 hrs	4-6 hrs	2-3 hrs	Indefinido

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sin abrir almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

Lavar prolijamente toda la superficie con una solución jabonosa para retirar grasas y aceites. Enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 2

Diluyente: Agua

Dilución: 0.4 litros por galón máximo para brocha, rodillo y pistola convencional.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003

Revisión: FGB - 03

Fecha de Emisión: 17.03.2008

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES