



BARNIZ POLIURETANO TRICOLUX

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Producto formulado sobre la base de resina sintética modificada. Forma una película de alto brillo, flexibilidad, dureza, resistencia a la abrasión y al desgaste natural. Barniz de fácil aplicación, resistente a la humedad y a la luz solar debido a la incorporación de un eficiente filtro UV.

Usos recomendados

Se recomienda para ser usado en exteriores e interiores, en superficies de madera previamente acondicionada tales como; Barandas de escaleras, puertas, marcos de ventanas y muebles de madera, terrazas y pérgolas, entre otras aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Natural

Terminación: Brillante

Envases disponibles: ¼ Galón (0,94L) y Galón

Peso específico (kg/L): 0,9 +/- 0,2

Viscosidad (UK): 60 - 66

Rendimiento Aproximado: 35 m²/gl. en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y el estado de las superficies.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Dureza Final
2-4 hr.	12 hrs.	12 hrs.	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de envasado

Mínimo 12 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

En maderas nuevas se debe lijar suavemente en el sentido de la veta para eliminar asperezas e imperfecciones. La superficie debe quedar limpia, seca, libre de polvo y grasas. Si la madera ha sido previamente barnizada o pintada se debe eliminar material suelto mediante lijado, cepillado u otros medios mecánicos hasta que la superficie quede completamente limpia, lisa y con su veta natural a la vista.

Condiciones de aplicación

Imprimir la madera con una mano de barniz diluido con aguarrás mineral al 50%. Después de 12 horas se debe lijar suavemente la superficie. Posteriormente, aplicar dos manos en interior y de dos a tres manos en exterior, respetando los tiempos de secado recomendado entre mano.

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 10°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 75%. No pintar con días de lluvia, niebla o llovizna.

Diluyente: Aguarrás mineral.

Dilución: 0,2 litros por galón máximo para brocha o rodillo, 0,4 – 0,8 litros por galón Para pistola convencional.

Número de manos recomendadas: 2 a 3 capas (dependiendo de la absorción de la madera)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.