



FIBROPROTECT HIDRORREPELENTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Tinte protector en base agua, formulado con resinas sintéticas especiales y pigmentos de gran estabilidad. Permite proteger y decorar el fibrocemento (Siding) con una terminación similar a madera natural. Su resina y aditivos específicos confieren alta resistencia a la intemperie, destacando su marcada acción hidrorrepelente (formación de perlas de agua que no humectan la superficie) y su alta protección contra la radiación ultravioleta (UV). Además, se caracteriza por su inhibición al ataque de hongos y a la formación de algas.

Usos recomendados

Está diseñado para aplicarse en interiores y exteriores, especialmente recomendado para Siding de Fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colores: Natural, Caoba, Alerce, Nogal y Oregón. También disponible en colores por tintometría

Terminación: Mate

Envases disponibles: Galón y Tineta (5 gl)

Peso Específico (kg/L): 1,0 +/- 0,1

Viscosidad Copa Ford #4 (Seg.): 8 – 14

Rendimiento Aproximado: 45 m²/gl en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación.

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
5 - 10 min.	24 Hrs.	15 min.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

Estabilidad del envasado

Mínimo 24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de superficies

La superficie debe estar firme, seca, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes.

Condiciones de Aplicación

Sobre Siding de fibrocemento se debe aplicar una mano diluida en una proporción en volumen de 1 parte de Fibroprotect Hidrorrepelente y 2 partes de agua. Posteriormente, aplicar 1 a 2 manos sin dilución hasta obtener el acabado y el color deseado.

Aplicar el producto con brocha o muñequilla de tela o esponja.

No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a un 80%. No pintar en días de lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas: 1 mano de imprimación, según instrucciones señaladas en la sección condiciones de aplicación y 2 manos de terminación.

Diluyente: Agua potable.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información, consultar Hoja de Seguridad del producto.