



TRICOLOR®

# OLEO SINTETICO BRILLANTE 544 - COLOR

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### Descripción

Oleo Sintético de excelente calidad formulado a base de resinas alquídicas largas en aceite y pigmentos seleccionados. Posee muy buen poder cubriente y forma películas de buena dureza y elasticidad, lo que unido a su alta resistencia a la radiación, le hacen adecuado para ser usado tanto en interiores como en exteriores.

### Usos recomendados

Pintado de estructuras, puertas, marcos y ventanas metálicas. Adecuado para empastes, yesos y maderas previamente aparejadas.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

**Color:** Según Cartilla

**Terminación:** Brillante

**Peso específico (kg/lit):** 1.14 ± 0.02 (blanco)

**Viscosidad (UK):** 80 – 90

**Sólidos en Volumen teórico (%):** 42

**Rendimiento Teórico:** 64 m<sup>2</sup>/gln en una mano

**Tiempo de Secado (a 25 °C y 60% HR):**

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3-4 hrs.	12-14 hrs	12 hrs	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

### Estabilidad de Envasado

12 meses en envase sin abrir almacenado a 25 °C.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de aceites, grasas, polvo y contaminantes. Sobre superficies pintadas se deben eliminar películas sueltas y lijar antes de pintar.

### Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

### Número de manos Recomendadas: 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

**Diluyente:** Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético

**Dilución:** 0.4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0.8 litros por galón máximo para pistola convencional.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas.

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003  
Revisión: FGB - 03  
Fecha de Emisión: 17.03.2008

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES