



## 9640-COLOR 9641-TINTOMETRÍA ÓLEO BRILLANTE PROFESIONAL BASE AGUA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Tipo

Pintura acrílica base agua de alta durabilidad para uso en ambientes interiores y exteriores. Se distingue por ser completamente lavable, Está diseñada con tecnología de última generación, presenta muy buen poder cubridor, excelente adherencia, nivelación, poder de relleno y flexibilidad.

#### Usos recomendados

Principalmente orientada para pintado y repintado sobre maderas y sus derivados (MDF; HDF), puede ser aplicada también directamente sobre sustratos metálicos protegidos con anticorrosivo convencional, otorgando una excelente retención de brillo. Aplicable además sobre superficies neutras (yeso cartón, empastes) previamente tratados y sellados.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Colores:** Blanco, negro, Bermellón, Azul Intenso, Amarillo Rey, Verde Tuna, Café Moro y 1521 colores por tintometría

**Terminación:** Brillante

**Peso por galón (Kg.):** 4,04 – 4,47

**Viscosidad (UK):** 85 - 95

**Sólidos en Volumen teórico (%):** 37 +/- 3

**Rendimiento Teórico:** 40 m<sup>2</sup>/gln en una mano

**Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):**

Tacto	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2 – 4 hrs	4 hrs	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

**Limitación de responsabilidad:** Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

#### Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado, protegido de la intemperie (sol directo y humedad)

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta, descascarada o en mal estado.

Sobre pinturas antiguas con terminación brillante, lijar suavemente para mejorar la adherencia.

Sobre superficies nuevas absorbentes, se recomienda sellar con una mano diluida antes de las dos recomendadas

#### Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

#### Número de manos recomendadas: 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir).

En el caso de repintar sobre colores intensos se recomienda neutralizar con blanco o tono gris antes de repintar con Óleo Brillante Profesional Base Agua.

**Diluyente:** Agua, para lavar las herramientas.

**Dilución:** Sólo en caso necesario, un máximo de 0,4 litros por galón para brocha, rodillo y 0,6 litros para pistola convencional.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 05.10.2016