



TRICOLOR ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

84A9 - COLOR 84A9 - TINTOMETRÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Esmalte Sintético Profesional es un recubrimiento de alta calidad formulado a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos seleccionados. Está diseñado para actuar como un efectivo protector de superficies, generando una película de gran resistencia que facilita la limpieza y otorga una protección adicional frente a agentes externos.

Este esmalte se caracteriza por su gran flexibilidad, elevada retención de brillo y una óptima adherencia, tanto en sustratos metálicos como no metálicos. Además, ofrece una excelente resistencia al contacto ocasional con aceites y grasas minerales.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para el pintado y acabado de superficies de metal acondicionado, empastes, yesos, así como en marcos y maderas que hayan sido debidamente aparejadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla de colores empacados y 1521 colores por sistema tintométrico (tonos pasteles, medios e intensos)

Terminación: Brillante.

Densidad (Kg/L): 1,06 ± 0,04 (Blanco).

Viscosidad (UK): 70 – 75.

Sólidos en Volumen teórico (%): 35.

Rendimiento Teórico: 63 ± 5 m²/gln en una mano a 1,0 mils de espesor seco; 50 ± 5 m²/gln en una mano a 1,2 mils de espesor seco.

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
3 – 4 horas	12 - 14 horas	12 horas	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

Máximo 12 meses en envase sellado sin abrir, almacenado en condiciones normales y protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

La superficie debe estar completamente libre de aceites, grasas, polvo y contaminantes. En el caso de superficies previamente pintadas, es obligatorio eliminar las películas sueltas, óxidos e impurezas, y proceder a lijar la pintura antigua para producir la rugosidad necesaria que asegure una óptima adherencia.

Para el pintado de estructuras o elementos metálicos, se recomienda aplicar previamente dos manos de un producto anticorrosivo base para garantizar la protección del sustrato.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos recomendadas

1 a 2, dependiendo del tipo de superficie y método de aplicación.

Diluyente: Aguarrás mineral.

Dilución:

Brocha o rodillo 0,2 – 0,4 litro/gln.

Pistola convencional: 0,6 - 0,8 litro/gln.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para más información consultar Hoja de Seguridad

Revisión: EV-01
Fecha de emisión: 16-09-2026

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.